



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

Idrofix 100

**Isolante fissativo murale acrilico 100%,
consolidante, concentrato, ad elevata
penetrazione. Per interni ed esterni.**



CONFEZIONI:



1 lt bottiglia

cod.: PVS003CF12BT750W
EAN: 8051827550195



5 lt latta

cod.: PVS003CF20LA05W
EAN: 8051827550201

Versione Antimuffa



CONFEZIONI:



1 lt bottiglia

cod.: PVS005CF12BT111W
EAN: 8051827553707



5 lt latta

cod.: PVS005CF20LA05W
EAN: 8051827553714



CARATTERISTICHE

Idrofix 100 è un fissativo isolante consolidante acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi e da sostanze organiche volatili (VOC: Volatile Organic Compounds) a basso odore. In effetti, essendo l'acqua l'unica sostanza volatile che evapora nella fase di essiccazione, il prodotto si presenta pressoché inodore e privo di pericoli per l'ambiente e per gli utilizzatori.

Applicato sulle superfici murali, **Idrofix 100 consolida le superfici friabili, rende uniforme l'assorbimento del supporto, migliorando in tal modo l'ancoraggio dei prodotti di finitura (idropitture o altri rivestimenti).**

Idrofix 100 è caratterizzato da una **innovativa formulazione a microparticelle ultrafini**, che garantiscono maggiori capacità in termini di penetrazione, consolidamento e adesione ai supporti, rispetto ai più comuni fissativi all'acqua. **Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno che all'esterno. Compatibile con tutti i tipi di pittura in emulsione acquosa.**

APPLICAZIONI

A pennello, a rullo o a spruzzo, **Idrofix 100** è indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (Quarzi), silicati, silossani e calci.

Disponibile anche nella versione Antimuffa.

MODO D'USO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline, macchie di umidità attive, polvere e sporco.

Muri di nuova realizzazione: i supporti di nuova realizzazione devono essere stagionati da almeno 1 mese, puliti ed asciutti.

Muri già pitturati

-Esterni: vecchie pitture sfoglianti e parti di intonaco in fase di distacco, devono essere asportati completamente. Spazzolare accuratamente con una spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene il supporto. Ripristinare le zone eventualmente asportate con malta idraulica o premiscelati e lasciare stagionare per almeno 10 giorni.

-Interni: stuccare o carteggiare eventuali imperfezioni, dopodiché pulire il muro con una spugna umida.



Tecnologie Innovative
Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)
Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955
web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

APPLICAZIONE

Diluire **Idrofix 100** aggiungendo da 4 a 8 litri di acqua per litro di prodotto (a seconda del grado di assorbimento del supporto da trattare) e miscelare con cura. Applicare con pennello, con rullo oppure a spruzzo.

PROPRIETÀ TECNICHE

Essiccazione: Fuori tatto 15-20 minuti circa. Per ricopertura attendere 8-12 ore circa.

Resa pratica indicativa: 25-50 mq/litro per mano, in funzione della capacità di assorbimento del supporto e della diluizione effettuata.

VOC < 30 g/l.

NOTE E AVVERTENZE

È importante diluire il prodotto in considerazione della capacità di assorbimento del supporto, evitando che, durante l'applicazione, si formi una pellicola lucida, che potrebbe compromettere il perfetto ancoraggio delle pitture.

Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco e preservare dal gelo.