



**Tecnologie Innovative**  
 Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)  
 Tel. **080 403 77 60** – Fax 080 2220955  
 web: **www.bauchem.it** - e-mail: **info@bauchem.it**

# Protec

**Protettivo per metalli**  
**Brillante - Trasparente - Permanente**  
**Antiossidante - Antigraffio - Idrorepellente**



## CONFEZIONI:



**1 lt fusto**

cod.: PVS007CF12FU111  
 EAN: 8051827550454



**5 lt fusto**

cod.: PVS007CF25FU05  
 EAN: 8051827550461



## DILUENTE SPECIFICO



**1 lt fusto**

cod.: SV029CF12FU111  
 EAN: 8051827551017



**5 lt fusto**

cod.: SV029CF25FU05  
 EAN: 8051827551024

## CARATTERISTICHE

**Protec** è un rivestimento filmante specifico per la protezione nel tempo di superfici, parti ed oggetti metallici, sia essi ferrosi e non ferrosi. Previene la formazione di ossidazioni, sporco, graffi, abrasioni e screpolature.

Resiste agli agenti atmosferici e non ingiallisce nel tempo, ravviva il metallo esaltandone la bellezza naturale e/o le lavorazioni pregiate.

## APPLICAZIONI

- Indicato per metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, alluminio, ferro battuto, ferro zincato, rame, ottone, bronzo, silver, ecc.

## MODO D'USO

Le superfici da trattare devono essere pulite e sgrassate a fondo e perfettamente asciutte. Applicare il prodotto a pennello o con aerografo in modo uniforme.

E' possibile applicare eventualmente una seconda mano dopo almeno 2/3 ore.

Per applicazioni a spruzzo è possibile diluire il prodotto fino al 20% con **diluyente specifico per Protec**. Per piccoli pezzi ed oggetti è preferibile applicare il prodotto ad immersione previa diluizione indicativa con diluyente specifico fino al 50%.

## DATI TECNICI

Aspetto del film	gloss	lucido incolore
Residuo secco	%	35+/-2
Essiccazione fuori polvere	min	+/-5
Essiccazione al tatto	min	40-60
Essiccazione in profondità	ore	4-5
Sovraverniciabilità	ore	8-10
Spessore consigliato	micron	20-25
Resa teorica	mq/l	8-10 (allo spessore sopraindicato)
Resistenza all'abrasione	Conforme alla norma DIN 53778 (resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi)	